

تهیه و بررسی خواص فیلم پلی پروپیلن ضدباکتری با استفاده از نانوپوشش حاوی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و روی اکسید

Preparation and Evaluation of Antibacterial Polypropylene Film Using Nano-coatig Containing Zinc Oxide and Titanium Dioxide Nanoparticles

پیمان ولی پور^{۱*}، لیلا سیدی^۱، محمد تقی حامد موسویان^۲

۱- قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی نساجی و پوشاک، صندوق پستی ۱۶۳

۲- مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی شیمی، کد پستی ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴

تاریخ دریافت: ۸۹/۱۲/۱۵ تاریخ پذیرش: ۹۰/۰۸/۲۳

چکیده

در این پژوهش، فیلم پلی پروپیلن ضدباکتری تولید و خاصیت ضدباکتریایی آن ارزیابی شد. برای ایجاد خاصیت ضدباکتری در پلی پروپیلن، محلول پوشش دهی مورد نیاز با استفاده از رزین پلی آمید تهیه شد و مخلوط دو نانوپودر روی اکسید و تیتانیوم دی اکسید با مقادیر ۱/۸، ۲/۵ و ۵/۵ درصد وزنی نسبت به وزن محلول پوشش دهی به آن اضافه شد. برای جلوگیری از جلوگیری از کلوخه شدن نانوذرات، محلول تهیه شده در معرض امواج فراصوت قرار گرفت. برای اصلاح سطح غیرقطبی پلی پروپیلن و اعمال پوشش نیز از روش تخلیه الکتریکی کرونا استفاده شد. خاصیت ضدباکتری پلی پروپیلن با روش کیفی تماس مستقیم و روش کمی رقیق سازی در برابر باکتری اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شد. نتایج آزمون های کیفی نشان می دهد، پوشش ایجاد شده مانع رشد کلونی های باکتری شده است. همچنین، با استفاده از روش کمی رقیق سازی مقدار این خاصیت برای درصدهای وزنی مورد آزمون اندازه گیری شد که در بین نمونه ها بهترین نتیجه مربوط به فیلم پلی پروپیلن با پوشش حاوی ۵/۵ درصد وزنی از مخلوط دو نانوپودر است. با توجه به کم بودن درصد نانوپودر مورد آزمون در پوشش تهیه شده، فیلم های پلی پروپیلن عمل آوری شده به خوبی مانع از رشد کلونی های باکتری شدند.

مقدمه


نانوکامپوزیت های ضدباکتری، نانوکامپوزیت های مقاوم فیزیکی یا نانوکامپوزیت های مقاوم گرمایی اشاره کرد. با توجه به افزایش بیماری های میکروبی و افزایش مقاومت میکروارگانیسم ها در برابر آنتی بیوتیک های مختلف، پژوهش ها روی نانوکامپوزیت های ضدباکتری به طور گسترده در حال انجام است [۴-۲]. در بین نانوذرات، تقریباً تمام اکسیدهای فلزی خاصیت ضدباکتری دارند [۵،۶]. این مواد برای انسان بی خطرند و کارایی بلندمدت دارند. پلی پروپیلن یکی از پرمصرف ترین پلیمر امروزی است که به علت مزایای بسیار زیاد، می توان آن را جزو بهترین پلیمر هدف برای تولید نانوکامپوزیت ها در نظر گرفت. از مزایای پلی پروپیلن می توان به قابلیت تولید

طی چند دهه گذشته توجه بسیاری از پژوهشگران به نانوذرات و نانو فناوری جلب شده است. آنها توانسته اند، به کمک این فناوری گامی بلندی در پیشبرد شاخه های مختلف علمی و کاربردی بردارند. نانوذرات به علت داشتن اندازه کوچک، سطح بسیار زیادی را در حجم کم فراهم می کنند و خواص فیزیکی و شیمیایی قوی تری ایجاد می کنند [۱]. از مهم ترین تحولاتی که به سبب وجود نانوذرات ایجاد شده، جایگزینی کامپوزیت های متداول و قدیمی با نانوکامپوزیت هاست. با استفاده از نانوذرات، خواص مطلوبی در کامپوزیت ها ایجاد می شود. از این نوع نانوکامپوزیت ها می توان به

کلمات کلیدی

نانوذرات روی اکسید، نانوذرات تیتانیوم دی اکسید، پلی پروپیلن، خاصیت ضدباکتری، پوشش دهی

* مسئول مکاتبات، پیام نگار: vali.tex@qaemshahriau.ac.ir



شکل ۱- نمای انتقال حرکت دستگاه کرونا برای فیلم.

عمل آوری سطح پلیمر به روش تخلیه الکتریکی با کرونا

برای قطبی کردن سطح پلیمر از روش تخلیه الکتریکی به کمک دستگاه کرونا استفاده شد. این دستگاه ضمن افزایش بسامد برق شهری، جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می کند. با افزایش اختلاف ولتاژ بین الکتروودها به $10000V$ ، عمل کرونا بین دو الکتروود به فاصله کم برقرار می شود. اختلاف ولتاژ زیاد موجب می شود، گازهای بین دو الکتروود یون شوند و این عملیات به شکل جرقه‌هایی بین الکتروودها قابل مشاهده است. گازهای یون شده حاوی اکسیژن آزاد هستند که بر سطح پلیمر اثر می گذارند و باعث عامل دار شدن سطح پلیمر می شوند. در چنین حالتی پلیمر آماده واکنش شیمیایی است و اگر در مجاورت هر گروه عاملی دیگری قرارگیرد، به سرعت وارد واکنش می شود. شکل ۱ طرح کلی دستگاه کرونا را نشان می دهد. در این دستگاه، غلتک سیلیکونی الکتروود منفی و الکتروود آلومینیمی روی آن، الکتروود مثبت است. برای آماده سازی سطح پلی پروپیلن، پلیمر روی الکتروود سیلیکونی بین دو الکتروود قرار داده شد و ۱۵ مرتبه در عملیات کرونا قرار گرفت. سپس، مواد پوشش دهی با درصد‌های وزنی متفاوت روی فیلم‌های عمل آوری نشده و عمل آوری شده با کرونا، به طور یکنواخت پاشیده شد. برای خشک کردن، نمونه‌های نانوکامپوزیتی به مدت 5 min در دمای 100°C قرار داده شدند.

آزمون میکروبی

برای ارزیابی کیفی خاصیت ضدباکتریایی نانوکامپوزیت‌ها از روش تماس مستقیم (AATCC 147-2004) استفاده شد. در این روش 4 mL از تعلیق معادل $0.5/\text{Mc}$ Farlan هر یک از دو باکتری به طور جداگانه و یکسان روی ظرف (پلیت) حاوی محیط کشت آماده مولر هینتون پخش شد. قطعه‌های $1 \times 5/0 \text{ cm}$ از نمونه‌های تولید شده و پلیمر شاهد (فاقد مواد ضدباکتری) در شرایط استریل در کنار شعله روی آن قرار داده شد و به مدت 24 h داخل گرم‌خانه در دمای 37°C و رطوبت نسبی 90% قرار گرفت. همچنین، نمونه‌های تولید شده با استفاده از روش کمی رقیق سازی بررسی شدند. در روش رقیق سازی ابتدا $2/1 \text{ g}$ از پودر خشک مولر هینتون آگار در 100 mL آب مقطر حل شد و محلول حاصل

الیاف بسیار نازک پر کاربرد در نساجی اشاره کرد. اصلاح خواص این الیاف برای ایجاد خاصیت ضدباکتری قابلیت ایجاد تحول گسترده‌ای را در صنعت نساجی و پوشاک دارد. با توجه به اینکه پلی پروپیلن سطحی غیرقطبی دارد [۷]، پوشش دهی آن با روش‌های مرسوم عملاً ناممکن است. سطح غیرقطبی پلی پروپیلن را می توان با روش‌های شیمیایی و فیزیکی اصلاح کرد. استفاده از روش‌های شیمیایی به علت محدود بودن طول عمر ماده استفاده شده در اصلاح سطح و نیز امکان ایجاد تغییرات نامطلوب در ماده مدنظر، چندان مناسب به نظر نمی آید. دستگاه کرونا با ایجاد اختلاف پتانسیل بسیار زیاد در سطح پلیمر، سطح آن را قطبی می کند و اعمال پوشش را روی آن ممکن می سازد [۸].

هدف از پژوهش حاضر در مرحله اول، تولید نانوکامپوزیت‌های پلی پروپیلن به روش پوشش دهی و سپس ارزیابی خاصیت ضدباکتری آنها در برابر باکتری‌های اشرشیا کلی (*Escherichia coli*) و استافیلوکوکوس اورئوس (*Staphylococcus aureus*) به طور کمی و کیفی است.

تجربی

مواد و دستگاه‌ها

برای تهیه محلول پوشش دهی از پلی آمید و حلال‌های ایزوپروپانول و بوتیل استات (لابراتوار دکتر مجللی، ایران) استفاده شد. برای تولید پوشش نانوساختار، پودر روی اکسید با اندازه متوسط ذرات 15 nm تا 20 nm از شرکت Nano Amour آمریکا و نانوپودر تیتانیوم دی اکسید با اندازه ذرات 15 nm تا 20 nm از شرکت Plasmachem آلمان تهیه شدند. فیلم پلی پروپیلن مصرفی با ضخامت $500 \mu\text{m}$ از گروه صنعتی سهند سمنان تهیه شد. همچنین، از پودر مولر هینتون آگار به عنوان محیط کشت استفاده شد. دستگاه فراصوت Heischler ساخت آلمان برای پراکنش نانوذرات در محلول و دستگاه تخلیه الکتریکی کرونا (*corona discharge*) ساخت شرکت ایرانی صنایع آزاد الکتریک برای ایجاد گروه‌های عاملی در سطح پلیمر به کار گرفته شده است.

روش‌ها

آماده سازی پلیمر

مقدار 10 g پلی آمید به وسیله همزن آزمایشگاهی در 10 g بوتیل استات به عنوان حلال و 30 g ایزوپروپانول به عنوان رقیق کننده حل شد. سپس، مخلوط دو نانوپودر از ترکیب 70% تیتانیوم دی اکسید و 30% روی اکسید تهیه شد. از محلول تهیه شده و مخلوط دو نانوپودر برای تهیه چهار پوشش نانوساختار با مقادیر 0.1 ، 0.2 ، 0.5 و 1 درصد وزنی از مخلوط دو نانوپودر نسبت به وزن محلول پوشش دهی، استفاده شد. برای از بین بردن انبوهه‌های نانوذرات و جلوگیری از کلوخه شدن آنها، محلول‌های تهیه شده به طور جداگانه به مدت 10 min در دستگاه فراصوت با توان 140 kW قرار داده شد.

به کمک میکروسکوپ الکترونی عبوری معین شد (شکل ۲). همان طور که در شکل ۲ مشاهده می شود، در مقایسه با خط مقیاس (که دقیقاً برابر با خط مقیاس در پایین شکل و برای راحتی مقایسه و وضوح بیشتر، در کنار بزرگترین ذره موجود در عکس رسم شده است)، تمام ذرات قطری کمتر از 50 nm دارند و حتی قطر اکثر ذرات به طور تقریبی کمتر از 20 nm است. این نتایج نشان می دهد، مدت زمان و نحوه استفاده از دستگاه فراصوت مطلوب بوده و مانع از کلوخه شدن نانوذرات شده است.


تعیین تعداد کلونی های رشد یافته در سطح

پس از گرم خانه گذاری ظروف کشت هر باکتری در روش تماس مستقیم، مشاهده شد که کلونی های هر دو باکتری در اطراف پلیمر رشد کرده اند. اما در زیر پلیمرها حتی در درصدهای کم، هیچ کلونی باکتری دیده نشد. با استناد به این نتایج، مواد ضدباکتری از پلیمر تولید شده، به محیط اطراف وارد نمی شود. اما اثر فشار حاصل از وزن پلیمرها مانع از رشد باکتری، حتی در زیر پلیمر شاهد (فاقد مواد ضدباکتری) شده است.

برای بررسی نتایج به روش رقیق سازی، از شمارش کلونی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، افزایش درصد وزنی نانوپودر در پوشش موجب افزایش قدرت ضدباکتریایی نانوکامپوزیت ها می شود. با این حال تمام نانوکامپوزیت های تولید شده خاصیت ضدباکتری خوبی نشان داده اند.

شکل ۳ مقدار رشد کلونی های باکتری استافیلوکوکوس اورئوس را بر حسب درصد وزنی مخلوط نانوپودر ($70\% \text{ TiO}_2$ و $30\% \text{ ZnO}$) در حلال به عنوان پوشش نانوکامپوزیتی روی فیلم پلی پروپیلن عمل آوری شده با کرونا، نشان می دهد. همان طور که در این شکل مشاهده می شود، با افزایش درصد نانوپودر در محلول، اثر ضدباکتری بیشتر می شود.

شکل ۴ مقدار رشد کلونی های باکتری اشرشیا کلی را بر حسب درصد وزنی مخلوط نانوپودر ($70\% \text{ TiO}_2$ و $30\% \text{ ZnO}$) در حلال به عنوان پوشش نانوکامپوزیتی روی فیلم پلی پروپیلن عمل آوری شده



شکل ۳- مقدار رشد کلونی های باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بر حسب درصد وزنی مخلوط نانوپودر ($70\% \text{ TiO}_2$ و $30\% \text{ ZnO}$) در حلال.

به منظور استریل کردن به مدت 15 min در دمای 121°C قرار گرفت. سپس، 1 mL تعلیق معادل $0.5 \times 10^8 \text{ CFU}$ از هر یک از دو باکتری به طور جداگانه به 100 mL از محیط کشت استریل اضافه شد. 4 mL از این مایع به هر لوله آزمایش اضافه شد و قطعات استریل شده از نانوکامپوزیت ها و پلیمر شاهد در ابعاد $1.5 \times 0.5 \times 1\text{ cm}^3$ به طور جداگانه در لوله های آزمایش حاوی باکتری اشرشیا کلی و لوله های آزمایش حاوی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس قرار گرفتند. لوله های آزمایش حاوی پلیمر به مدت 24 h در دمای 37°C و رطوبت نسبی 90% گرم خانه گذاری شدند.


سپس مقدار 10 mm از مایع با یک لوپ استریل روی ظرف حاوی مولر هینتون آگار کشت داده شد. ظروف کشت با همان شرایط قبلی به مدت 24 h داخل گرم خانه قرار گرفتند، سپس تعداد کلونی های رشد کرده شمارش شد.

با توجه به اینکه احتمال خطا در انجام آزمون های میکروبی بیش از آزمون های فیزیکی است، برای افزایش دقت در داده ها، آزمون های میکروبی برای هر نمونه سه مرتبه تکرار شد و میانگین نتایج به عنوان داده های آزمون در نظر گرفته شد.


نتایج و بحث

یکی از مهم ترین چالش ها در خصوص استفاده از نانوپودرها، کلوخه شدن آنها به سبب کوچکی بیش از حد است. کلوخه شدن نانوذرات باعث افزایش اندازه آنها می شود و در نتیجه حاصل از آزمون، خطا ایجاد می کند. در پژوهش حاضر، برای جلوگیری از کلوخه شدن نانوذرات از دستگاه فراصوت استفاده شده است.

تعیین اندازه ذرات با میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) در این روش اندازه نانوذرات و نحوه پراکنش آنها در محلول کلوییدی



شکل ۲- تصویر TEM محلول کلوییدی نانوذرات روی فیلم پلی پروپیلن.



شکل ۵- اثر افزایش درصد وزنی ZnO در ترکیب نانوپودر بر استحکام کششی نانوکامپوزیت پوششی.

نیروی برهمکنش بین ذرات روی اکسید و زنجیرهای پلیمری بیشتر می‌شود که این موضوع باعث افزایش نیروی چسبندگی سطحی می‌شود [۹].


نتیجه گیری

روش ارائه شده برای تولید نانوکامپوزیت ضدباکتری یکی از ساده‌ترین و کم هزینه‌ترین روش‌های تولید است، زیرا استفاده از روش پوشش‌دهی موجب کاهش چشمگیر مقدار مصرف نانوذرات شده و در نهایت موجب کاهش هزینه نهایی تولید می‌شود. در این روش با افزایش درصد نانوپودر در نانوکامپوزیت، خواص ضدباکتری در برابر باکتری‌های اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس افزایش می‌یابد.

همان‌طور که نتایج آزمون تماس مستقیم نشان می‌دهد، مواد ضدباکتری وارد محیط اطراف نمی‌شوند. بنابراین، افزایش بیشتر نانوذرات باعث کاهش باکتری در سطح نانوکامپوزیت شده و عملاً امکان استفاده از قدرت نانوذرات موجود را تا حدودی کاهش می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد، افزایش نانوذرات روی اکسید در ترکیب به علت ایجاد نیروهای بین‌مولکولی در زنجیر پلی‌آمید، استحکام پوشش تولید شده را افزایش می‌دهد.

مراجع

1. Posner J.D., Engineered Nanomaterial: Where They Go, Nobody Knows, *Nanotoday*, 2009.
2. Matsunaga T. and Okochi M., TiO₂ Mediated photochemical disinfection of *Escherichia coli* using optical fiber, *Environ. Sci. Technol.*, 29, 501-505, 1995.
3. Kalyani G., Anile V.G., Bo-Jung C., and Young – Chien



شکل ۴- مقدار رشد کلونی‌های باکتری اشرشیا کلی بر حسب درصد وزنی مخلوط نانوپودر (۷۰٪ TiO و ۳۰٪ ZnO) در حلال.

با کرونا نشان می‌دهد. همان‌طور که در این شکل مشاهده می‌شود، با افزایش درصد نانوپودر در محلول اثر ضدباکتری روی فیلم بیشتر می‌شود. با مقایسه شکل‌های ۳ و ۴ مربوط به باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی، شدت بیشتر خاصیت ضدباکتری در برابر باکتری اشرشیا کلی کاملاً مشهود است. با توجه به اختلاف در دیواره سلولی باکتری‌های گرم منفی و باکتری‌های گرم مثبت، چنین مقاومتی از سوی باکتری‌های گرم مثبت در برابر مواد ضدباکتری، قابل پیش‌بینی است. هرچند هر دو نوع باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی دارای دیواره سلولی هستند، اما، اساس دیواره سلولی در باکتری‌های گرم مثبت، لایه ضخیمی از پپتیدوگلیکان است که عامل اصلی مقاومت در برابر مواد ضدباکتری است و ضخامت این لایه در باکتری‌های گرم منفی به حداقل می‌رسد.

استحکام نانوکامپوزیت در سطح فیلم

هدف از انجام آزمون Pull off، برآورد استحکام رزین بر سطح پلیمر است. در این آزمون با ایجاد مکش بر سطح نانوکامپوزیت مقاومت پوشش ارزیابی می‌شود. نتایج این آزمون نشان می‌دهد، با افزایش درصد نانوپودر ZnO در ترکیب، استحکام نانوکامپوزیت پوشش‌دهنده روی سطح عمل‌آوری شده بیشتر می‌شود (شکل ۵). در واقع با افزایش درصد وزنی نانوذرات روی اکسید در ترکیب،

- Technol.*, 204, 54-57, 2009.
5. Cheng C.L., Sun D.S., Chu W.C., Tseng Y.H., Ho H.C., Wang J.B., Chung P.H., Chen J.H., Tsai P.J., Lin N.T., Yu M.S., and Chang H.H., The effects of the bacterial interaction with visible light responsive titanea photocatalyst on bactericidal performance, *J. Biomed. Sci.*, 16, 7, 2009.
 6. Wang H., Wick R.L., and Xing B., Toxicity of nanoparticulate and bulk, Al_2O_3 and TiO_2 to the nematode *Caenorhabditis elegans*, *Environ. Pollut.*, 157, 1171-1177, 2009.
 7. Heinlaan M., Ivask A., Blinova I., and Dubourguier H.C., Toxicity of nanosized and bulk ZnO, CuO and TiO_2 to bacteria *vibrio fischeri* and crustaceans *Daphnia Magna* and *Thamnocephalus Platyurus*, *Chemospher*, 71, 1308 -1316, 2008.
 8. Valipour P., Mabodi M., Nourbakhsh Sh., and Ebadi A.G., study of chemical and physical behavior cotton fabrics treated by corona discharge after several laundering, *African J. Biotechnol.*, 6, 821-823, 2008.
 9. Li J.H., Hong R.Y., Li M.Y., Li H.Z., Zheng Y., and Ding J., Effects of ZnO nanoparticles on the mechanical and antibacterial properties of polyurethane coatings, *Prog. Organ. Coat.*, 64, 50-54, 2009.

Preparation and Evaluation of Antibacterial Polypropylene Film Using Nano-coatig Containing Zinc Oxide and Titanium Dioxide Nanoparticles

P. Valipour^{*1}, L. Seyedi¹ and M.T. Hamed Moosavian²

1. Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, P.O. Box: 163, Qaemshahr, Iran
2. Faculty of Chemical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Postal code: 9177948974, Mashhad, Iran

Received 6 March 2011; Accepted 14 November 2011

Abstract

Some coated nanocomposites containing ZnO and TiO₂ nanoparticles were prepared and the antibacterial activity of nanocomposites was evaluated against *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus*. Nanocomposites were coated by polyamide coating solution. Nano ZnO and nano TiO₂ were dispersed using a fixed power sonicator. Polypropylene surface was modified by a corona discharge method. To study the antibacterial effect of the prepared nanocomposites, a film contact method was performed and antibacterial property of the nanocomposites was estimated by dilution method. Coated nanocomposites exhibited excellent antibacterial activity in each of three antibacterial tests.

Keywords

TiO₂ nanoparticles,
ZnO nanoparticles,
polypropylene,
antibacterial activity,
coating

(*) Address Correspondence to P. Valipour, Email: vali.tex@qaemshahriau.ac.ir