

بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر طول عمر فرش‌های دست‌باف

To Study and Establish the Effective Properties in Hand-knotted Carpets' Lifetime

سید محمود طباطبایی هنزایی^{۱*}، محمد قانع^۱، حسین حسینی^۱، علی زینل همدانی^۲

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، صندوق پستی ۸۳۱۱۱-۸۴۱۵۶:

۱- دانشکده مهندسی نساجی، ۲- دانشکده مهندسی صنایع

تاریخ دریافت: ۹۲/۱۱/۱۸ تاریخ پذیرش: ۹۳/۰۲/۱۴

چکیده

امروزه برای افزایش اطمینان و اشتیاق خرید مشتریان فرش‌ها، تضمین حداقل‌های دو عامل مقدار راحتی مصرف و حفظ ظاهر سطحی اولیه فرش نقش معین‌کننده‌ای دارد. در پژوهش حاضر، ابتدا خواص فیزیکی فرش‌های دست‌باف که تغییرات کیفی آنها در تعیین طول عمر مصرف فرش مؤثرند، معرفی شده و سپس به روش نظرسنجی درجه اثر هر یک از خواص معین و به کمک نرم‌افزار Minitab تمام خواص از نظر اولویت اثر، گروه‌بندی شدند. این ارزیابی در جامعه آماری ۵۶ نفری از متخصصان علمی و تجاری فرش‌های دست‌باف انجام شد. نتایج تحلیل جدول‌های ANOVA به روش آزمون Tukey نمایانگر درجه اثر زیاد شاخص درصد برگشت‌پذیری (جهندگی) پرزها از مجموعه خواص مرتبط با عملکرد فشاری لایه پرزه‌است. پس از آن، ثبات خواص انعکاسی نخ‌های پرز و دوام طرح و نقش فرش‌ها از مجموعه خواص مرتبط با حفظ ظاهر سطحی است. هفت مشخصه عملکردی منتخب در گروه‌های اول و دوم، برای توجه و دقت بیشتر در فرایند طراحی تولید فرش‌های دست‌باف به تولیدکنندگان پیشنهاد شدند. افزون بر این، برای جلب اطمینان مشتریان از طول عمر فرش، گارانتی برخی یا تمام این هفت مشخصه توصیه می‌شود.

مقدمه

دو گروه زیبایی بیرونی و درونی فرش دست‌بندی کرد. زیبایی بیرونی فرش بر مبنای زیبایی‌های طرح، رنگ‌بندی، ابعاد، ماندگاری آرایش و نظم ساختار بافت سطحی اولیه پرزها و مشخصات هندسی ساق پرز تعریف می‌شوند. زیبایی‌های درونی فرش نیز در نگاه دقیق‌تر و توسط بافنده و متخصصان فرش به چشم می‌آید [۲].

پایداری خواص عملکردی اجزای ساختاری فرش‌ها به‌ویژه عملکرد فشاری لایه پرزها نقش معین‌کننده‌ای در ارائه حداکثر راحتی مصرف‌کنندگان هنگام استفاده یا راه‌رفتن روی آن دارد. افزون بر این، پایداری شکل اولیه استقرار مکانی ساق پرزها، به کیفیت طراحی

امروزه در بازار فروش انواع منسوجات و به‌ویژه کفپوش‌ها، دو عامل حفظ ظاهر و راحتی مصرف از مهم‌ترین انتظارات مشتریان از کیفیت عملکرد محصول هستند. بنابراین افزون بر برچسب مشخصات ساختاری مرسوم، ضمانت حد زمانی تأمین حداقل کیفیت برخی خواص عملکردی فرش در شرایط کاری مشخص، سرعت انتخاب و اشتیاق خرید را نزد مشتریان افزون می‌کند [۱].

پتانسیل حفظ و ارائه سیمای ظاهری و هنری زیبای و جذاب به‌عنوان دوام زیبایی ظاهر فرش دست‌باف تعریف می‌شود. زیبایی ظاهری فرش را می‌توان به

کلمات کلیدی

فرش دست‌باف،
طول عمر،
لایه پرزهای سطحی،
حفظ ظاهر،
عملکرد فشاری

آن دارد، بنابراین استفاده از الیاف پشم دباغی شده کاهش برگشت پذیری بیشتری را سبب می‌شود [۷]. Gupta و همکاران نشان دادند، قطر الیاف پشم مصرفی و درصد مدولای الیاف اثر معنی داری بر نتیجه برگشت پذیری پرزهای فرش دارد، به عبارتی با افزایش قطر الیاف، برگشت پذیری نخ‌های پرز بیشتر می‌شود [۸]. هدف نهایی این پژوهش شناسایی گروه محدودی از خواص با درجه اثر زیاد بر طول عمر از مجموعه خواص فیزیکی فرش‌های دست‌باف به کمک روش آماری است. این خواص از نظر مقدار اثر بر طول عمر فرش طبقه‌بندی و با عنوان خواص عملکردی فرش‌ها معرفی می‌شوند.

روش پژوهش

الف) شناسایی خواص عملکردی مؤثر بر طول عمر فرش‌ها
بر اساس مجموعه مطالعات و پژوهش‌های علمی موجود [۹، ۱۰]، به‌طور کلی در این پژوهش مجموعه خواص مؤثر بر طول عمر فرش‌ها به ترتیب زیر دسته‌بندی شدند:

- پایداری عملکرد لایه پرزها در برابر بارگذاری فشاری،

- دوام یا حفظ ظاهر فرش و

- دوام لایه زیری.

خواص مرتبط با پایداری عملکرد لایه پرزها در برابر بارگذاری فشاری فرش‌ها حین استفاده در معرض دو نوع بارگذاری فشاری از نوع ایستا (مانند پایه میز و صندلی) و پویا (مانند راه‌رفتن روی فرش) قرار دارند. رفتار فشاری و عکس‌العمل پویای پرزها پس از حذف بار، نقش مهمی در کیفیت عملکرد فشاری لایه پرزها به‌عنوان بخش اصلی و سطحی فرش دارد. نحوه این عکس‌العمل به‌جز اثر بر ظاهر فرش، بر مقدار راحتی مصرف آن نیز اثرگذار است. شاخص راحتی در ارائه شرایط مطمئن و آسوده در طول فعالیت‌های بدن انسان در قدم‌زدن و ایستادن روی فرش، حداقل کردن شدت ضربه تماس پا با آن، کاهش پتانسیل سقوط و لغزش و نیز مطلوبیت زیردست یا ادراکات تماسی از فرش نقش قابل توجهی دارد [۱۱].

به‌طور کلی رفتار مکانیکی لایه پرزها ناشی از بارگذاری فشاری متمرکز بر سه جنبه عملکرد برگشت‌پذیری کشسان، غیر کشسان (ناشی از لغزش اصطکاکی بین الیاف و بین نخ‌ها حین خمش و خواص گرانش کشسانی نخ‌های پرز) و نیز عملکرد فرسایشی است که هر یک به ترتیب سبب برگشت‌پذیری پرزها، کاهش ضخامت دائم پرزها و مشخصات هندسی پرز می‌شوند [۱۲].

افزون بر این، آخرین مدل مکانیکی و نظریه بررسی رفتار فشاری پرزهای فرش را دی‌تاری و همکاران بر اساس محاسبه انرژی کل کشسان برای تغییر شکل پرز در دو بخش انرژی خمشی و انرژی آزادسازی اصطکاک ناشی از لغزش نخ پرز با پرزهای مجاور ارائه کردند [۱۳].

با وجود تنوع و تعاریف متعدد در منابع علمی موجود، در این پژوهش زیرمجموعه خواص مرتبط با عملکرد فشاری لایه پرزها، شناسایی و معرفی شدند که در ادامه بحث می‌شوند.

درصد فشردگی پرزها

حد نهایی کاهش ضخامت لایه پرزهای فرش را زیر بار فشاری معین،

اولیه مشخصات تولید و لزوم کیفیت تطبیق در فرایند تولید برای هر یک از مشخصه‌های کیفی مرتبط نیز وابسته است.

از دیگر انتظارات جدید مصرف‌کنندگان فرش هنگام خرید، تطبیق مشخصات ظاهری آن با دکوراسیون محیط مورد استفاده و نقش تزئیناتی آن است. این سلیقه و فرهنگ خرید جدید خود گواه بر اهمیت شناسایی خواص عملکردی مؤثر بر طول عمر فرش‌ها و ضرورت توجه ویژه بر شرایط تولید و نگهداری آنها در راستای افزایش پایداری این خواص است.

اولین بار Cusick و Dawber شاخص طول عمر بلندمدت یا فرسایشی فرش را در مطالعه خود روی فرش‌ها با جنس نخ پرز متفاوت، معرفی کردند. آنها در شرایط آزمون فرسایش (شبیه‌سازی راه‌رفتن روی فرش) با ترسیم خط رگرسیون مقدار کاهش ضخامت پرز نمونه به تعداد گام یا دوران دستگاه فرسایش، معادله (۱) را برای پیش‌بینی کاهش ضخامت فرش تا حذف کامل پرزها ارائه کردند:

$$T = k - m \cdot \log N \quad (1)$$

که در این معادله، T ضخامت فرش (mm) پس از N گام قدم‌زدن یا دوران دستگاه فرسایش، m شیب خط رگرسیون و k عدد ثابت و برابر با محل تقاطع خط رگرسیون با محور ضخامت ($\log N = 0$) است. شاخص k همواره بزرگ‌تر از ضخامت اولیه است [۳].

در این معادله، صرفاً از روند کاهش ضخامت فرش در تخمین طول عمر آنها استفاده شده است. از اهداف اصلی این مطالعه معرفی سایر عوامل متعدد مؤثر در تعیین طول عمر فرش‌هاست. Ince و Ryder رابطه تجربی فاکتور دوام فرش را بر اساس نتایج آزمون‌های کاهش وزن واحد سطح پرزها و کاهش ضخامت نمونه فرش‌ها و به‌کارگیری اصول معادله (۱) ارائه کردند. آنها از شاخص چگالی پرز P^2/T (جرم پرزها؛ گرم بر واحد سطح و T ضخامت لایه پرزها، mm) استفاده کردند که خود گواه بر اثر معنی‌دار انتخاب صحیح دو عامل تراکم و ارتفاع پرزهای فرش در افزایش دوام آنهاست [۴].

سابقه مطالعات علمی و مستند در زمینه خواص مختلف فرش‌ها به دهه ۴۰ میلادی برمی‌گردد. در این راستا، دستاوردهای فراوانی برای دسترسی به روش‌های آزمون قابل قبول، عمومی و منطقی برای مطالعه خواص کف‌پوش‌های پرزدار ارائه شده است.

اغلب مطالعات موجود در شاخه فرش دست‌باف درباره نقش مشخصات ساختاری فرش‌ها در خواص عملکردی لایه پرزهاست. بّسام و همکاران در بررسی خواص مکانیکی فرش‌های دست‌باف با گره‌های مختلف (در شرایط ساختاری مشابه)، مشاهده کردند، درصد کاهش ضخامت پس از بارگذاری ایستا در فرش‌های با گره متقارن (ترکی). ۴۳٪، گره نامتقارن (فارسی). ۴۶٪ و با گره نامتعارف یا تقلبی جفتی. ۵۶٪ است [۵]. مقسّم و قره‌آجایی نشان دادند، با افزایش تراکم پرز مقدار برگشت‌پذیری کشسان نمونه‌ها بیشتر می‌شود که این به دلیل تغییر شکل کمتر الیاف و نخ پرز است. همچنین مشاهده کردند، با افزایش ارتفاع پرز تا ۱۲ mm، مقدار درصد کاهش ضخامت پرز کاهش می‌یابد [۶]. میرجلیلی و شرزهای نشان دادند، کیفیت الیاف مصرفی در نخ پرز اثر زیادی بر برگشت‌پذیری بیشتر

ضخامت دائم فرش‌ها را با اصطلاح تخت‌شدگی پرزهای فرش بیان می‌کنند. به‌واسطه کاهش ضخامت لایه پرزها، ضمن تغییر خواص انعکاسی و بصری فرش، مشخصات ظاهر سطحی لایه پرزها از جمله آرایش و استقرار مکانی ساختار بافت سطحی ساق پرزها (texture) و نیز مشخصات هندسی ساق پرزها تغییر می‌کند و کاهش ظاهر فرش را سبب می‌شود. معمولاً از نمودار روند تغییرات کاهش ضخامت فرش پس از فواصل زمانی مشخص حذف بار، در تحلیل و مقایسه نمونه‌ها استفاده می‌شود [۱۷].

مقدار برگشت‌پذیری پرزها


مقدار برگشت پرزهای فرش به اندازه اولیه پس از فواصل زمانی مشخص حذف بار را برگشت‌پذیری یا بازیابی پرزها گویند. اکثر فرش‌ها در لحظات اولیه حذف بار، برگشتی کشسان یا خطی و پس از آن برگشتی گرانبوکشسان و غیرخطی دارند. مطابق شکل ۱، اگر h_t ارتفاع پرز پس از t زمان حذف بار باشد، درصد برگشت‌پذیری پرزهای فرش (Rc/%) از معادله (۴) معین می‌شود [۱۷]:

$$\%Rc = [(h_t - h_1)/(h_0 - h_1)] \times 100 \quad (4)$$

در برخی از منابع علمی از شاخص برگشت‌پذیری (resilience) پرزها به‌عنوان نقطه مقابل درصد کاهش ضخامت فرش استفاده شده است. شاخص برگشت‌پذیری با تقسیم انرژی بازگشت به انرژی کل فشردگی پرزها (مطابق شکل ۲) محاسبه می‌شود [۱۶]:

$$\%Rs = [(S_{BCE})/(S_{ABD})] \times 100 \quad (5)$$

مساحت زیر منحنی برگشت‌پذیری (S_{BCE}) همان کار یا انرژی برگشت پرزها در هر لحظه از زمان پس از حذف بار است [۱۶]. افزون بر این، پدیده‌هایی از تنش (stress relaxation) در فرش‌ها نیز براساس محاسبه برگشت‌پذیری پس از حذف بارگذاری فشاری ثابت تحلیل می‌شود [۱۶].



شکل ۲- نمودار بارگذاری فشاری و برگشت‌پذیری لایه پرزها پس از حذف بار در فرش.

فشردگی پرزها گویند. مطابق شکل ۱، اگر h_0 ارتفاع اولیه پرزها و h_1 ارتفاع پرز در فشار حداکثر باشد، درصد فشردگی پرزها (Cp/%) برابر است با:

$$\%Cp = [(h_0 - h_1)/h_0] \times 100 \quad (2)$$


فشردگی مناسب پرزها عاملی اثرگذار در راحتی راه‌رفتن افراد روی فرش از نظر ادراکات روانی و تماسی است. این عامل به‌طور معنی‌داری وابسته به ارتفاع و تراکم پرزهای (رج‌شمار) فرش و نیز جنس و خواص الیاف مصرفی در نخ‌های پرز است [۱۳]. نمودار شکل ۲ فرایند معمول تغییر ضخامت لایه پرزهای فرش را حین بارگذاری فشاری و پس از حذف بار نشان می‌دهد [۱۴، ۱۵]. واضح است، انرژی یا کار انجام شده برای فشردگی پرز فرش‌ها (انرژی کل بارگذاری) با اندازه‌گیری مساحت زیر منحنی نمودار بارگذاری (S_{ABD}) قابل محاسبه است [۱۶].

درصد کاهش ضخامت فرش

کاهش ضخامت فرش‌ها هم به‌واسطه خوابیدگی یا تخت‌شدگی پرزها زیر بار فشاری و هم تغییرات هندسی ساق پرزها (کوتاه و لاغر شدن ساق پرز) ناشی از فرسایش است. در فرش‌های درشت‌بافت له‌شدگی لایه زیری نیز در کاهش ضخامت فرش‌ها مؤثرند. عواملی مانند نمدی شدن و درهم‌رفتگی پرزها، اصطکاک بین الیاف درون نخ پرز و نخ‌های پرز مجاور با یکدیگر، خواص گرانبوکشسانی الیاف نخ پرز و نیز مشخصات ساختاری فرش از جمله تراکم پرزها بر مقدار ضخامت و مقدار کاهش آن به عبارتی کاهش ارتفاع لایه پرزهای فرش مؤثرند. مطابق شکل ۲، اگر T_0 ضخامت اولیه فرش و T_t ضخامت فرش پس از t زمان حذف بار باشد، درصد کاهش ضخامت فرش (TL/%) برابر است با:

$$\%TL = [(T_0 - T_t)/T_0] \times 100 \quad (3)$$

با اعمال بار ثابت فشاری برای زمان مشخص روی پرزهای فرش، پدیده خزش فشاری شبیه‌سازی می‌شود. در منابع علمی، کاهش



شکل ۱- نمودار کلی بارگذاری فشاری و برگشت‌پذیری لایه پرزهای فرش.

منابع علمی موجود، در این پژوهش زیرمجموعه خواص مرتبط با حفظ ظاهر فرش‌ها، شناسایی و معرفی شدند که در ادامه آمده است.

تغییر در ساختار بافت سطحی ساق پرزها

اصطلاح بافته سطحی (texture) یک فرش نمایانگر ترکیب و ترتیب به هم پیوسته مجموعه ساق‌های پرز فرش از نظر آرایش و نظم آنها در ارائه تناوب یکنواخت در ردیف و ستون‌های بافت (واحد‌های پرز تکراری) است. مجموعه تغییرات ظاهری زیرمجموعه این مشخصه که به شدت در افت ظاهر سطحی فرش‌ها مؤثرند، عبارت‌است از: خوابیدگی یا تخت‌شدگی پرزها، نمدی‌شدن پرزها، شکستگی یا معکوس‌شدگی پرزها، آشفته‌گی مکانی استقرار پرزها و گسترش ناهمواری سطحی پرزها.

اغلب این مشکلات ناشی از استهلاک انرژی فشردگی و عدم برگشت پرزها به واسطه اصطکاک و درهم‌گیر افتادن الیاف و نخ‌های پرز با یکدیگر است. معمولاً با برس‌زدن و جاروکردن مداوم فرش، اکثر این مشکلات به‌طور موقت قابل اصلاح هستند [۲۳،۲۴].

افت مشخصات ساق پرزها

نخ‌های پرز در اثر خستگی ناشی از تکرار بار فشاری و سایش، دچار تخریب درونی شده، برخی الیاف آنها شکسته و از بدنه نخ ریزش می‌کنند. این موضوع باعث کاهش شکل‌شناسی یا هندسه ساق پرزها (لاغرشدن، کوتاه‌شدن و بازشدگی تاب نوک ساق پرز) می‌شود. افت مشخصات ساق پرزها (loss of tuft definition) افزون بر کاهش ظاهر سطحی لایه پرزها، کاهش ضخامت و وزن واحد سطح (چگالی وزنی) فرش را نیز سبب می‌شود. کیفیت مناسب عوامل مرتبط با مشخصات ساختاری نخ پرز مصرفی از جمله نمره، تعداد لا و تاب آنها و نیز جنس و خواص کیفی الیاف مصرفی در ریسندگی آنها نقش عمده‌ای بر دوام این مشخصه دارند [۲۲،۲۳].

پرزدهی و موئی‌شدن

اکثر فرش‌ها در بدو استفاده دچار ریزش الیاف یا پرزدهی می‌شوند. این ریزش به دلیل وجود الیافی با طول کوتاه در نخ پرز است که از زیر نقاط برخورد و لایه زیری فرش عبور نکرده‌اند، بنابراین به‌خوبی درگیر نیستند و در مراحل اولیه مصرف با دست‌کشیدن روی سطح فرش یا جاروکردن از نخ‌های پرز جدا می‌شوند. علت این جداشدن با شرایط فرسایش نخ‌های پرز حین استفاده متفاوت است [۹].

تغییر رنگ یا خواص انعکاسی سطح فرش

به‌طور کلی، تغییرات خواص انعکاسی لایه سطحی پرز فرش‌ها از سه گروه عوامل زیر ناشی می‌شود. شدت این نوع تغییر نقش عمده‌ای در کاهش زیبایی ظاهری فرش دارد.

- به علت عدم ثبات رنگ نخ‌های پرز در برابر شست‌وشو، نور و سایش،
- به سبب اضافه‌شدن چرک، لکه و سایر ترکیبات رنگی و

جذب انرژی بارگذاری و اثر پسماند

مقدار انرژی از کل انرژی بارگذاری فرش را که معمولاً برای غلبه بر اصطکاک داخلی پرزها اتلاف می‌شود، جذب یا استهلاک انرژی بارگذاری گویند. حذف مقداری از انرژی پتانسیل ذخیره شده در نخ‌های پرز در بارگذاری فشاری، منجر به کاهش ضخامت دائم پرزها می‌شود. مطابق شکل ۲، مقدار جذب انرژی (E_d) و نسبت φ (ضریب اتلاف انرژی) از معادله‌های (۶) و (۷) محاسبه می‌شوند:

$$E_d = S_{ABD} - S_{BCE} \quad (6)$$

$$\varphi = E_d / S_{ABD} \quad (7)$$

برای تحلیل علمی و مقایسه عملکرد فشاری فرش‌ها، از دو مشخصه عمده $RS/\%$ و $\varphi/\%$ (مجموع آنها ۱۰۰ است) پس از فواصل زمانی مشخص حذف بار می‌توان استفاده کرد [۱۸].

پدیده پسماند برای منسوجاتی که به‌طور مداوم و چرخه‌ای (cyclic) زیر تنش هستند، از جمله فرش که در معرض راه‌رفتن و تنش فشاری مداوم بوده، بسیار مهم است.

این مشخصه نمایانگر مقدار انرژی مازاد لازم برای برگشت یا بازیابی پرزها به اندازه اولیه نسبت به مقدار انرژی مصرف شده برای ایجاد تغییر شکل فشاری پرزهاست. معمولاً مقدار پسماند فشاری با شیوه بارگذاری فشاری چرخه‌ای پرزهای فرش و محاسبه مساحت داخل حلقه محدود بین دو منحنی‌های بارگذاری (loading) و حذف بار (unloading) اندازه‌گیری می‌شود [۱۹].

مدول فشاری فرش

با رسم نمودار تنش - کرنش پرزهای فرش در بارگذاری فشاری چرخه‌ای با بسامد معین، ضمن امکان مقایسه رفتار فشاری فرش‌های متفاوت، خواص مهمی از جمله مدول یا سختی فشاری پرزهای فرش با اندازه‌گیری شیب بخش خطی ابتدای نمودار مربوط معین می‌شود [۲۰].

مشخصه‌های مرتبط با دوام یا حفظ ظاهر فرش‌ها

دوام زیبایی ظاهری فرش‌ها نقش مؤثری در طول عمر آنها دارد. کاهش این مشخصه وابسته به عملکرد فرسایشی و عملکرد فشاری لایه پرزهای فرش است. فرش‌ها در طول زمان استفاده در معرض نیروهای مانند فشردگی، خمش، برش، سایش و نیز تغییر خواص انعکاسی ناشی از چرک و لکه‌دارشدن و در نتیجه شست‌وشوهای مکرر قرار دارند. اغلب استفاده و کاربرد نامتعارف، نگهداری ناصحیح فرش و تکرار شرایط گفته شده سبب افزایش مقدار تغییر یا تنزل زیبایی ظاهر فرش شده و اصطلاحاً فرش زشت و بدریخت (ugly out) می‌شود. دسترسی به رویه‌هایی استاندارد و یکنواخت در ارزیابی مقدار تغییرات ظاهر فرش‌ها، پارامترهای بسیار مؤثری را در امکان تضمین یا تعیین طول عمر آنها فراهم می‌کند [۲۱،۲۲].

با وجود تنوع خواص مرتبط با تغییرات ظاهر سطحی فرش‌ها در

داده شده نمایانگر مقدار کاهش چگالی وزنی فرش است [۱۰].

دوام لایه زیری فرش

لایه زیری، پایه ساختاری (foundation) فرش به شمار می آید که نخ‌های چله و پود و بخش گره خورده نخ‌های پرز در آن استقرار می یابند. دوام این لایه به طور ویژه در فرش‌های دست‌باف وابسته به عواملی از جمله نوع گره، شیوه پودگذاری، مشخصات و خواص نخ‌های چله و پود، کیفیت و دقت عمل بافت توسط بافنده و نیز شرایط استفاده و نگهداری فرش است. به طور کلی از جمله تغییرات یا مشکلات احتمالی که منجر به کاهش دوام لایه زیری فرش‌ها می‌شود، عبارت از [۲۴] تغییر ابعاد، چین خوردگی، چروک و مچاله شدن، چاک خوردگی، کیس خوردگی و پوسیدگی است.

ب) تحلیل آماری

پس از جمع‌آوری و معرفی خواص عملکردی مؤثر در تعیین طول عمر فرش‌ها، برای تعیین درجه اثر هر یک از این خواص، پرسش‌نامه‌ای برای نظرسنجی از جامعه آماری شامل ۵۶ نفر از کارشناسان خبره و تعدادی از استادان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فرش دست‌باف (به نسبت مساوی) در استان‌های اصفهان، قم، کرمان و یزد طراحی شد. برای تعیین حجم نمونه‌گیری، پس از نمونه‌گیری اولیه و تعیین میانگین و انحراف معیار نتایج نمونه‌گیری اولیه، در فاصله اطمینان ۹۵٪ از فرمول کارکران استفاده شد [۲۶]. فرمول ساده شده کارکران $n = (z_2 s_2) / d_2$ بوده که در آن s مقدار انحراف معیار داده‌ها، z اندازه متغیر در توزیع Z و d وابسته به دقت نمونه‌گیری که حداکثر ۵٪ است.

رویه تکمیل پرسش‌نامه‌ها به روش مصاحبه حضوری و در شرایط

به واسطه تغییر سطح ویژه انعکاس نخ‌های پرز ناشی از خوابیدگی، تغییر مشخصات و هندسه ساق پرزها و ناهمواری سطحی پرزها. عواملی از جمله انتخاب صحیح جنس الیاف و نوع ماده رنگزا، مراقبت و نگهداری صحیح و تمیز نگه‌داشتن فرش برای کاهش تعداد دفعات شست‌وشو، اثر بسزایی بر ثبات رنگ و پایداری خواص انعکاسی پرزها می‌گذارد [۲۱، ۲۲، ۲۵].

تغییر وضوح طرح و نقش فرش

زیبایی ظاهر هنری فرش‌ها در نمود یا جلوه شایسته طرح و نقوش آنهاست. هنگام خرید، مشتریان فرش در نگاه اول به مشخصه زیبایی ظاهر طرح و نقوش در کنار ترکیب‌بندی رنگ‌ها توجه و دقت ویژه‌ای دارند. واضح است که تداوم این زیبایی برای مدت طولانی استفاده از هر فرش نقش معین‌کننده‌ای در رضایت‌مندی مصرف‌کنندگان و اعتبار سامانه تولیدی دارد. شکستگی و درهم‌رفتگی نقوش به واسطه آشفتگی مکانی ساق پرزها، خوابیدگی، سایش و تغییر رنگ ناپیکنواخت لایه سطحی پرزها، از عوامل کاهش وضوح و زیبایی طرح و نقش در فرش‌هاست [۲۲، ۲۵].

کاهش چگالی وزنی فرش

چگالی یا وزن واحد سطح پرزهای فرش‌ها پس از مدتی استفاده و در نتیجه فرسایش لایه پرزها که همراه با شکسته و جدا شدن بخشی از الیاف از بدنه ساق پرزهاست، به مرور زمان کاهش می‌یابد. کاهش تراکم حجمی پرزها باعث کاهش شدید راحتی مصرف، تضعیف خواص گرمایی و صوتی (acoustic) و البته کاهش مشخصات ظاهری فرش می‌شود. اختلاف وزن واحد سطح نمونه اولیه از نمونه فرسایش

جدول ۱- خلاصه نتایج پرسش‌نامه‌ها.

کد خواص	خواص عملکردی	تعداد پاسخ قابل قبول الف	میانگین درجه اثر (X)	انحراف معیار (S)	درصد ضریب تغییرات (%CV)
خواص عملکرد فشاری لایه پرزها	a1 درصد فشردگی پرزها	۴۸	۳/۶۷	۰/۹۳	۲۵/۳۷
	a2 درصد افت ضخامت فرش	۵۴	۴/۲۴	۰/۸۵	۱۹/۹۳
	a3 نرخ برگشت‌پذیری پرزها	۵۶	۴/۶۰	۰/۶۶	۱۴/۲۵
	a4 جذب انرژی و اثر پسماند	۴۴	۳/۵۷	۰/۹۷	۲۷/۳۰
	a5 سختی فشاری پرزهای فرش	۵۳	۴/۱۹	۱/۰۴	۲۴/۸۰
خواص مرتبط با حفظ ظاهر فرش	b1 تغییر در ساختار بافت سطحی ساق پرزها	۵۴	۴/۰۴	۰/۸۲	۲۰/۴۰
	b2 افت مشخصات ساق پرز	۵۵	۴/۰۷	۰/۸۶	۲۱/۰۵
	b3 پرزدهی و موئی شدن	۵۱	۳/۲۴	۰/۹۱	۲۸/۰۵
	b4 تغییر در رنگ یا خواص انعکاسی	۵۶	۴/۵۴	۰/۶۰	۱۳/۲۷
	b5 تغییر در وضوح طرح و نقش فرش	۵۶	۴/۵۲	۰/۷۶	۱۶/۸۸
	b6 کاهش چگالی وزنی فرش	۵۱	۳/۷۵	۰/۹۳	۲۴/۹۶
c1	تغییر مشخصات لایه زیری فرش	۵۵	۳/۲۲	۰/۹۴	۲۹/۱۱

الف: موارد پاسخ مخدوش یا بدون پاسخ به‌عنوان نتایج غیر قابل قبول حذف شدند.

جدول ۲- آزمون تحلیل واریانس یک طرفی با رویه Tukey برای گروه‌بندی خواص عملکردی فرش‌ها.

رتبه	خواص	متوسط درجه اثر	گروه‌بندی	دسته‌بندی خواص
۱	a3	۴/۶۰	A	۱
۲	b4	۴/۵۳۵۷	A	
۳	b5	۴/۵۱۷۹	A	
۴	a2	۴/۲۴۰۷	A	
۵	a5	۴/۱۸۸۷	A B	
۶	b2	۴/۰۷۲۷	B	۲
۷	b1	۴/۰۳۷۰	B	
۸	b6	۳/۷۴۵۱	C	۳
۹	a1	۳/۶۶۶۷	C	
۱۰	a4	۳/۵۶۸۲	C	
۱۱	b3	۳/۲۳۵۳	D	۴
۱۲	c1	۳/۲۱۸۲	D	

بر اساس وجود اختلاف معنی‌دار در نتایج در مقایسه با سایر خواص انجام شد. خلاصه نتایج اجرای این آزمون در جدول ۲ آمده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، پنج مشخصه به ترتیب مقدار برگشت‌پذیری پرزها (درصد ارتجاعیت)، تغییر رنگ یا خواص انعکاسی، تغییر وضوح طرح و نقوش، درصد کاهش ضخامت و سختی فشاری پرزهای فرش در گروه اول از نظر درجه اثر و اهمیت برای مطالعه و تحلیل طول عمر فرش قرار دارند. مشخصه‌های افت مشخصات ساق پرز و تغییر ساختار بافت سطحی ساق پرزها در گروه دوم درجه اثر قرار گرفته‌اند. با توجه به هدف اصلی این پژوهش مبنی بر دستیابی به مجموعه‌ای محدود و لی جامع از خواص عملکردی فرش‌ها، هفت مشخصه برتر حاضر در گروه‌های اول و دوم که دربرگیرنده هر دو نوع طیف خواص عمده فرش‌ها (عملکرد فشاری لایه پرزها و حفظ ظاهر) هستند، به‌عنوان مجموعه خواص منتخب برای تضمین کیفیت عملکرد فرش‌های دست‌باف پیشنهاد شدند.

نتیجه‌گیری

از مؤثرترین فرصت‌ها برای امکان رقابت و بازیابی جایگاه فرش دست‌باف ایرانی در بازارهای بین‌المللی، مطابق اصول مدیریت بازرگانی امروز اکثر محصولات، تضمین کیفیت عملکرد منتخبی از خواص جامع و عمده برای ایجاد اطمینان خاطر مشتریان از طول عمر مصرف مناسب فرش خریداری شده (در کاربرد ضمانت‌نامه همراه محصول) است. در بین هفت مشخصه اولویت‌بندی شده در گروه‌های اول و دوم،

لزوم معرفی و توصیف هر یک از ۱۲ خواص عملکردی، مطابق با توضیحات بخش اول این پژوهش برای مخاطبان بود. برای درک علمی دقیق‌تر برخی خواص، توصیف فنی آنها با نمایش دو نمونه فرش دست‌باف کوچک نو و فرسایش داده شده برای مقایسه ادراکات بصری و لامسه‌ای آنها مهیا شد. هر دو نمونه فرش به ابعاد 20×23 cm بوده و با مشخصات ساختاری کاملاً مشابه، گره متقارن (ترکی)، رج‌شمار و ارتفاع پرز ۹ mm و از نخ‌های پرز پشمی با نمره ۵/۲ متریک آماده شده بودند. نمونه دوم مطابق با استاندارد ISO 10361 [۲۷] در دور چرخش، در دستگاه Hexapod Drum tester (شبه‌ساز فرسایش فرش) فرسایش داده شد. پس از تکمیل پرسش‌نامه‌ها، برای خواص عملکردی با درجه اثر بسیار زیاد در تعیین طول عمر فرش از امتیاز ۵ و برای موارد با درجه اثر ناچیز از امتیاز ۱ استفاده شد. خلاصه نتایج در جدول ۱ آمده است.

نتایج و بحث

مقایسه سهم اثر خواص در هر گروه خواص عملکردی فرش‌ها

مطابق نتایج آخرین مطالعات مستند در بازارسنجی جهانی انواع منسوجات که گواه بر سهم معنی‌دار خواص مرتبط با حفظ ظاهر منسوج در تخمین طول عمر آنهاست [۱]، در این پژوهش نیز مطابق جدول ۱، برآیند نتایج خواص مرتبط با حفظ ظاهر فرش‌ها و نیز خواص مرتبط با عملکرد فشاری لایه پرزها، بیشترین درجه اثر را در تعیین طول عمر فرش‌های دست‌باف دارند. افزون بر این در بین تمام خواص، بیشترین درجه اثر مربوط به مشخصه درصد برگشت‌پذیری پرزها و پس از آن تغییر خواص انعکاسی نخ‌های پرز سطحی و دوام طرح و نقش فرش‌هاست. واضح است، هر سه مورد مشخصه برتر نقش بسزایی در حفظ و ارائه ظاهر سطحی و بصری فرش دارند. کمترین درجه اثر مربوط به تغییر مشخصات لایه زیری و سپس مقدار پرزدهی فرش است. فرش‌های دست‌باف در مقایسه با سایر کف‌پوش‌های پرزدار با توجه به شرایط بسیار مستحکم استقرار هر نخ پرز در بین جفت نخ‌های چله رو و زیر و سپس پودکشی، لایه زیری آنها در شرایط مناسب نگهداری و کف مکان مفروش شده، دارای دوام بسیار زیادی هستند. نخ‌های پرز فرش دست‌باف نیز به دلیل طول بلند الیاف پشم، معمولاً پرزدهی بسیار ناچیزی دارند. کیفیت نامطلوب الیاف پشم از جمله استفاده از الیاف پشم دباغی‌شده یا عملکرد ناصحیح رنگرزی باعث افزایش پرزدهی می‌شود [۸].

گروه‌بندی خواص عملکردی فرش‌ها

نتایج استخراج شده از پرسش‌نامه‌ها با نرم‌افزار Minitab و اجرای آزمون تحلیل واریانس یک طرفی (ANOVA) به روش آزمون Tukey و در سطح معنی‌داری ۵٪، تحلیل و تمام خواص براساس درجه اثر اولویت‌بندی و سپس گروه‌بندی شدند. تغییر گروه‌بندی هر مشخصه

اجرای کیفیتی مفیدی را برای تولیدکنندگان فراهم می‌آورد. این مجموعه به تولیدکنندگان برای دقت در طراحی لازم به‌طور ویژه در انتخاب مواد اولیه و تناسب صحیح مشخصات ساختاری فرش پیش از تولید کمک می‌کند. افزون بر این، با تضمین این گروه خواص منتخب به همراه فرش به‌طور ویژه در بازارهای بین‌المللی، افزایش اعتبار تولیدکننده و ظرفیت رقابت با سایر محصولات ماشینی مشابه را فراهم می‌کند.

مشاهده می‌شود، شاخص درصد برگشت‌پذیری پرزها از مجموعه خواص مرتبط با عملکرد فشاری لایه پرزها و پس از آن ثبات خواص انعکاسی نخ‌های پرز و دوام نمود طرح و نقش فرش‌ها از مجموعه خواص مرتبط با حفظ ظاهر بیشترین درجه اثر را بر طول عمر فرش‌ها دارند. معرفی مجموعه‌ای محدود، جامع و مطمئن از خواص عملکردی فرش با عنوان خواص منتخب و نیز توصیف و راهکارهای ارتقای دوام هریک از آنها (در بخش شناسایی خواص)، دستور کار

مراجع

- Li Y. and Dai X.Q., *Biomechanical Engineering of Textile and Clothing*, Woodhead, England, 2006.
- دریایی، ن.، زیبایی در فرش دست‌باف ایران، فصلنامه گلجام، ۴-۵، ۱۳۸۵.
- Cusick G.E. and Dawber S.P.K., Loss of thickness of carpets in floor trials, *J. Text. I.*, 55, 531-536, 1964.
- Ince J. and Ryder M.L., The Evaluation of carpets made from experimental wools, *J. Text. I.*, 75, 47-58, 1984.
- بصام، س.ج.، بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی گره‌های متقارن و نامتقارن و مقایسه آن با گره‌های غیرمجاز، مرکز تحقیقات فرش دست‌باف، ۱۳۸۳.
- Moghasem A.R. and Gharehaghaji A.A., Evaluating pile yarn characteristics in hand woven carpet using stress-strain behavior in compression, *IJE Transactions B: Applications*, 21, 303-312, 2008.
- Mirjalili S.A. and Sharzehee M., A study and investigation on the influence of static and dynamic loading on the properties of handmade persian carpet, I: The effect of static loading, *Fibre. Polym.*, 6, 139-145, 2005.
- Gupta N.P., Shakyawar D.B., and Sinha R.D., Influence of fiber diameter and medullation on woolen spun yarns and their products, *Ind. J. Fibre Text. Res.*, 23, 32-37, 1998.
- کارآمد، م.ج.، روش‌های اندازه‌گیری خواص فیزیکی فرش، سومین سمینار ملی تحقیقات فرش دست‌باف، مرکز ملی فرش ایران، ۲۵۰۲، تهران، ۱۳۸۸.
- Carnaby G.A. and Wood E.J., The physics of carpets, *J. Text. I.*, 80, 71-90, 1989.
- Grover G., Zho S., and Twilly I.C., Dynamic mechanical properties of carpet yarns and carpet performance, *Text. Res. J.* 63, 257-266, 1993.
- Onder E. and Berkalp O.B., Effects of different structure parameters on carpet physical properties, *Text. Res. J.*, 71, 549-555, 2001.
- Dayiary M., Shaikhzadeh S., and Shamsi M., An experimental verification of cut-pile carpet compression behavior, *J. Text. I.*, 101, 488-494, 2010.
- Anderson S.L. and Clegg D.G., A thickness tester for carpet specimens, *J. Text. I.*, 52, 664-667, 1961.
- Wu J., Pan N., and Williams K.R., Mechanical, biomechanical, psychophysical study of carpet performance, *Text. Res. J.*, 77, 172-178, 2007.
- Laughlin K.C. and Cusick G.E., Carpet performance evaluation, Part II: Stress-strain behavior, *Text. Res. J.*, 38, 72-80, 1968.
- Korkmaz Y. and DalciKocer S., Resilience behaviour of woven acrylic carpets under short and long-term static loading, *J. Text. I.*, 101, 236-241, 2010.
- Celik N. and Koc E., An experimental study on thickness loss of wilton-type carpets produced with different pile materials after prolonged heavy static loading. Part-2: energy absorption and hysteresis effect, *Fibre Text. East. Eur.*, 15, 87-92, 2007.
- Horino T., Yabunaka T., and Morikawa M., Study on viscoelastic behavior of carpet, Part 1: Apparatus for dynamic measurement in simple compression and complex dynamic modulus of commercial carpets, *J. Text. Machinery Soci. Jap.* 17, 26-32, 1971.
- Shakyawar D.B., Gupta N.P., Patni P.C., and Arora P.K., Computer-aided statistical module for hand knotted carpets, *Ind. J. Fibre Text. Res.*, 33, 405-410, 2008.
- Wood E.J., Description and measurement of carpet appearance, *Text. Res. J.*, 63, 580-594, 1993.
- Wilding M.A., Lomas B., and Woodhouse A.K., Change due to wear in tufted pile carpets, *Text. Res. J.*, 60, 627-640, 1990.
- Lamb G.E.R., Kepka S., and Miller B., Studies of appearance retention in carpets, *Text. Res. J.*, 60, 103-107, 1990.
- Wu Y., Pourdeyhini B., and Spivak S.M., Texture evaluation of carpets using image analysis, *Text. Res. J.*, 61, 407-

- 419, 1991.
25. Xu B., Assessing carpet appearance by image analysis, *Text. Res. J.*, 64, 697-709, 1994.
26. مونت گمری، د.، طرح و تحلیل آزمایش‌ها، ترجمه: شاهکار غ.، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، ایران، ۱۳۸۵.
27. BS ISO 10361, Textile floor coverings-production of changes in appearance by means of Vettermann drum and hexapod tumbler testers, 1st ed., 5-9, 2000.

To Study and Establish the Effective Properties in Hand-knotted Carpets' Lifetime

S.M. Tabatabaei^{1,*}, M. Ghane¹, H. Hasani¹, and A. Zynal Hamedani²

(1) Department of Textile Engineering,

(2) Department of Industrial Engineering; Isfahan University of Technology, P.O. Box: 84156-83111, Isfahan, Iran

Received 7 February 2014; Accepted 4 May 2014

Abstract

Today, to increase customers' assurance and enthusiasm in purchasing carpets a minimum of two criteria must be met, including its degree of comfort and permanency in retaining its original appearance. In this study, first, the physical properties of hand-knotted carpets and the qualitative changes most effective in the service life of the carpets are introduced, and then by questionnaire method in gathering information from individual purchaser the efficacies of the properties have been classified. By using the Minitab software the properties have been grouped in terms of top most prioritized effects. This evaluation was carried in a population of 56 people comprised of academic and commercial experts. The results of ANOVA tables under Tukey method have attested to the high efficacy of "resilient pile yarns" by a high percentage of spring rates in response to compression performance of the piles layers. Accordingly, the cohesion in reflexive properties of the pile yarns and durability in the design and patterns of the carpets are related to the stable surface quality. Seven selected functional properties in the first and second groups were proposed to manufacturers for more careful consideration and accuracy in the production design of hand-knotted carpets. Moreover, guaranteeing some or all the selected properties is recommended to be made to customers in order to assure their confidence in the lifetime performance of the carpet.

Keywords

hand-knotted carpet,
lifetime,
surface piles layer,
appearance retention,
compressive performance

(* Address Correspondence to S.M. Tabatabaei, Email: m.tabatabaei@tx.iut.ac.ir